

**kuraray**

# 汽车用夹胶膜

PVB FILM FOR  
LAMINATED SAFETY GLASS

**佳氏福®**

**TROSIFOL®**

产品信息  
PRODUCT INFORMATION

# 汽车夹层玻璃 最佳选择



## 佳氏福<sup>®</sup> 车用玻璃的合作伙伴

### 特性：

- 可保证优良长期稳定性的高边缘稳定性
- 强湿度吸附特性
- 由增强膜的流动特性带来的预压透明度的提高和最终夹胶制品的优良光学效果
- 增塑剂挥发性的降低
- 高压后易进行边缘修剪
- 膜层成形时不易产生气味
- 极低的静电水平

佳氏福<sup>®</sup>为车用玻璃应用提供了广泛的产品和服务，全部符合ISO/TS 16949、DIN ISO 9001：2000和DIN EN ISO14001标准。

经佳氏福<sup>®</sup>层压获得的挡风玻璃和侧窗在安全性、防盗性、长期稳定性、降噪性以及紫外线防护方面均具有优异的属性。

佳氏福<sup>®</sup>VG显示出了显著的边缘稳定性、优良的处理特性和出色的抗湿性。

一种全新的用于汽车用PVB膜：佳氏福<sup>®</sup>VG适用于所有现行生产工艺，满足包括ECE R43和ANSI Z26.1在内所有相关质量标准，且提供所有标准色及色带，不论是冷冻膜还是PE夹膜。

## 佳氏福® VG

- 色带膜的宽度可达2200毫米，色带最大宽度为260毫米\*\*
- 佳氏福® VG的宽度范围为300毫米至3210毫米(非色带膜)
- 佳氏福VG专为所有主要生产工艺而设计和优化

厚度[毫米]	颜色	透光率*[%]	色码	冷冻膜卷长度[米]	PE夹膜卷长度[米]
0.76	透明	88	-	250/500	250
0.76	浅绿色	80	9.20.80	250	250
0.76	浅铜色	77	3.75.77	250	250
0.76	浅蓝绿色	75	8.45.75	250	250
0.76	色带 透明底绿条	88	8.80.25.35	250	250
0.76	色带 透明底蓝条	88	7.80.05.19	250	250
0.76	色带 透明底灰条	88	6.15.34.60	250	250
0.76		88	6.15.18.30	250	250
0.76	色带 浅蓝绿底蓝条	75	7.80.05.19 on 8.45.75	250	250
0.76	色带 浅蓝绿底绿条	75	8.80.25.35 on 8.45.75	250	250

\* LSG 2x2毫米透明玻璃

## 佳氏福® PG 4015

用于隔热玻璃的PVB膜：

专为生产具有聚脂膜涂层的LSG设计(例如：Southwall的产品)具有多种不对称表面结构以确保最终产品卓越的光学性能透明膜，也有具有或不具有色带，可提供0.38毫米的厚度

\* 佳氏福® PG 4015与Southwall XIR75 G2相粘连后成功能过了可靠度测试，测试结果可提供。

## 佳氏福® PG

厚度[毫米]	颜色	透光率*[%]	色码	色带[毫米]	冷冻膜卷长度[米]	PE夹膜卷长度[米]
0.38	透明	88	-	-	300/470	300
0.38	色带 (多种颜色)透明底	88	多种颜色	最大 250	300/470	300

\* LSG 2x2毫米透明玻璃 \*\* 可函索



# 佳氏福® 物流和包装

佳氏福® 产品热封于防水防蒸汽的袋中。

## 圆桶包装—垂直

最大宽度[毫米]	规格类型[毫米]	
	直径	高
740	570	800
850	570	900



Drum packaging vertical

## 木制托盘—垂直(每盘4卷)

最大宽度[毫米]	规格类型[毫米]		
	长	宽	高
700	1100	1100	750
800	1100	1100	850
950	1100	1100	1000
1120	1100	1100	1170
1250	1100	1100	1300



Wooden pallets vertical

## 可重复使用包装

最大宽度[毫米]	规格类型[毫米]		
	长	宽	高
800	1020	595	805
1240	1420	595	805
1240	1420	780	985



Returnable packaging horizontal

## 木托盘—水平

最大宽度[毫米]	规格类型[毫米]		
	长	宽	高
1100	1180	600	740
1320	1420	600	740
1500	1600	595	740



One way packaging horizontal

# 佳氏福<sup>®</sup>—技术参数

## 佳氏福<sup>®</sup> VG

产品	厚度[毫米]	含水量[%]	表面粗糙度 $R_z^{**}$ [ $\mu\text{m}$ ]
佳氏福 <sup>®</sup> VG-FR	0.76	0.45	40

可供更多产品查询

## 佳氏福<sup>®</sup> PG

产品	厚度[毫米]	含水量[%]	表面粗糙度 $R_z^{**}$ [ $\mu\text{m}$ ]
佳氏福 <sup>®</sup> PG	0.38	0.45	40 (A 面) 15 (B 面)

所列数据为典型平均值

\* 根据EH ISO 4287 测量的数值



Picture by ISRA Visions, Germany

## 联系

如需了解有关佳氏福®产品和服务的更多信息，请联系：

**Kuraray Europe GmbH** 可乐丽欧洲  
TROSIFOL 部门  
Mülheimer Straße 26  
53840 Troisdorf  
Germany  
电话：++49 (0) 22 41/25 55 – 220  
电子邮件：info.trosifol@kuraray.eu

**KURARAY** 印度  
TROSIFOL部门  
207 B, Rectangle I  
D-4, District Centre, Saket  
New Delhi - 110 017  
India  
电话：++91 11 4610 2900  
传真：++91 11 4610 2911  
电子邮件：trosifol.india@kuraray.eu

**OOO TROSIFOL** 俄罗斯  
Kolzowa, 24  
606450 Bor  
Nishny Novgorod Region  
Russia  
电话：++7 83159 6-77-28  
传真：++7 83159 6-77-87  
电子邮件：info@kuraray.ru

株式会社可乐丽  
东京都千代田区大手町1-1-3  
大手中心大楼 100-8115  
电话：+81 3 6701 1453  
电子邮件：trosifol.japan@kuraray.eu

可乐丽国际贸易(上海)有限公司  
佳氏福部门  
中国上海市徐汇区虹桥路3号  
港汇中心二座2207单元  
电话：++86 21 61198111  
传真：++86 21 61198585  
电子邮件：trosifol.china@kuraray.eu

佳氏福 广州  
广州市黄埔大道西468号  
勤建大厦1005 邮编：510620  
电话：020-37855209；37855217  
传真：020-37855215

佳氏福 北京  
北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦1112室  
电话：010-6591 1417  
传真：010-65911479  
手机：13911297120

佳氏福 台湾  
40861台中市南屯区大进街490号2F之1  
电话：886-4-2316 3145  
传真：886-4-2316 3145  
手机：0939797509

可乐丽美国  
Division TROSIFOL  
2625 Bay Area Blvd.  
Suite 300  
Houston Texas: 77058-1551  
电话：+1 800 423-9762  
电子邮件：trosifol.usa@kuraray.eu